



Ficha Técnica Terciado Fenólico EasySupply Form Plus



Dimensiones	1200 x 2700 mm
Espesor	18 mm
Material Base	Eucaliptus
Caras	Film Dynea 240g/m2
Cantos	Sellados
Grado	A/A
Pegamento	WBP Phenolic (Dynea)
Presión Lateral	6000 kg/m2
Usos	+25 usos

Propiedad		Método	Unidad	Valor Std.	Resultado
Contenido Humedad		EN322	%	6 – 12	8
Densidad		EN323	Kg / m3	>400	686
Tolerancia Espesor		EN323	Mm	+14.7	14.9
Calidad Adhesivo	Grado	EN314	Mpa	>0.7	Min: 0.86 Max: 1.95
	Ratio Daño	EN314	%	---	70
Módulo Elasticidad	Perpendicular	EN310	Mpa	>5000	9650
	Paralelo	EN310	Mpa	>4000	8900
Resistencia Flexión (n/mm2)	Perpendicular	EN310	Mpa	>25	93.5
	Paralelo	EN310	Mpa	>20	75.8

Datos Empresa

Nombre	Easysupply Comercial Limitada
Rut	76.351.957-0
Dirección	Camino Lo Ruiz 5100, Renca
Contacto	pchanes@easysupply.cl / +56-2-25667000